Master Filler Aqua je hustý, snadno brousitelný spárový tmel na vodní bázi pro vyplnění spojů, otvorů a prasklin v dřevěných parketových podlahách, např. v palubových nebo stromečkových vzorech. Tmel vytváří rovnoměrnou povrchovou úpravu, velmi snadno se s ním pracuje a nepopraská, protože je pružný a umožňuje dřevu pracovat.

- **Po ošetření snadno brousitelný**
- **Na vodní bázi**
- **Hustá, pružná konzistence**
- **Neutrální zápach**




## Oblast použití

Pro tmelení nových, neošetřených, nově i dříve broušených dřevěných povrchů. Ideální pro všechny druhy dřeva.

## Použití

**Příprava**

Je důležité, aby jak dřevo, tak i tmel měly teplotu alespoň 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Povrch musí být dokonale čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, lesku atd. Špína a nepravidelnosti by měly být odstraněny pomocí ruční elektrické brusky. V případě potřeby před broušením očistěte povrch Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA zředěným v poměru 1:20.

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu dřeva s tmelem.

**Závěrečné smirkování**

Smirkový papír se zrnem 60-80.

**Úprava**

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Master Filler Aqua promíchejte se zbytky po broušení do jemné a měkké pasty. Strukturu tmelu lze upravit přidáním zbytků jemného nebo hrubého brusného písku. Tmel rovnoměrně rozdělte pomocí aplikátoru z nerezové oceli. Odstraňte co nejvíce přebytečného tmelu předtím, než začne vytvrzovat. Podle potřeby postup u větších spojů, otvorů a prasklin opakujte. Jakmile bude povrch suchý, je třeba jej osmirkovat smirkovým papírem se zrnem 100-120. Povrch pak můžete nalakovat některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku.

## Doba schnutí

**Doba schnutí**

Připraveno k broušení: 60 minut při teplotě 20 °C. U zejména větších spár byste měli ponechat tmel vyschnout do následujícího dne.

**Poznámka**

Uvědomte si problémy s kompatibilitou dřeva při vysokém obsahu kyseliny třískové nebo pro exotické druhy dřeva.
Master Filler Aqua se nesmí ředit.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Báze | Akrylát na vodní bázi. |
| Trvanlivost | 1 rok od data výroby při teplotě 20°C. |
| Teplota nanášení | +10-25°C. |
| Viskozita: | (Ford 6): Přibližně 38 s. |
| Spotřeba | 15-20 m²/L. |
| Směšovací poměr | Smíchejte 10-15 % zbytků po broušení s Master Filler Aqua. |
| Čištění nářadí | Použijte mýdlovou vodu. |
| Skladování | +10-25 °C. Nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu svitu. Skladujte při teplotách nad bodem mrazu. |
| TOL | VOC-Max: <2,5 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT (A/e (WB)): 130 g/l. |
| Schválení | A+, GIS: W1 |

## Údržba a související výrobky

| | |
|---|---|
| Související výrobky | Intensive Wood Cleaner, #551525<br>Master Base Primer, #690151A/52A<br>Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A<br>Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A<br>Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A<br>Master QP Lacquer, #690130A/31A<br>Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A<br>Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A<br>Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A |
| Nářadí | Váleček, vlas 11 mm, #88003<br>Držák na váleček, #599650<br>Teleskopická tyč, #599651 |

## Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.*