Master Filler Classic je rychleschnoucí tmel na bázi rozpouštědla na spoje a mezery v dřevěných podlahách, jako jsou například parkety se severským a stromečkovým vzorem. Snadno se s ním pracuje a díky rychlému schnutí zkracuje pracovní proces.

- **Rychleschnoucí**
- **Snadno brousitelný**
- **Hustá konzistence**
- **Rovnoměrný a jednotný finální vzhled**
- **Na bázi rozpouštědla**



Oblast použití

Pro tmelení nového, neošetřeného, nově i dříve brouseného dřeva. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití

Příprava	Je důležité, aby jak dřevo, tak i tmel měly teplotu alespoň 15 °C (nejlépe kolem 20 °C) a přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Povrch musí být dokonale čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, lesku atd. Pomocí elektrické ruční brusky odstraňte špínu a nepravidelnosti. Pro konečné smirkování před použitím přípravku Master Filler Classic použijte smirkový papír se zrnem 60-80. V případě potřeby před broušením očistěte povrch Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA zředěným v poměru 1:20. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Závěrečné smirkování	Zrno 60-80
Úprava	Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Smíchejte Master Filler Classic a zbytky z broušení k vytvoření jemné a měkké pasty. Strukturu tmelu lze upravit přidáním zbytků jemného nebo hrubého brusného písku. Doporučujeme použití zbytků ze smirkového papíru se zrnem 100. Tmel rovnoměrně rozdělte pomocí aplikátoru z nerezové oceli. Odstraňte co nejvíce přebytečného tmelu předtím, než začne vytvrzovat. Podle potřeby opakujte postup u větších spojů, otvorů a prasklin. Jakmile bude povrch suchý, je třeba jej osmirkovat smirkovým papírem se zrnem 80-120. Povrch pak můžete nalakovat některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku.

Doba schnutí

Doba schnutí	Před smirkováním: 30 minut při teplotě 20 °C. U větších spojů byste měli před dalším ošetřením ponechat tmel Master Filler Classic zcela vyschnout.
Poznámka	Optimální šířka spoje je 3-4 mm.

Technické údaje

Báze	Na bázi rozpouštědla.
Trvanlivost	1 rok.
Teplota nanášení	+10-25°C
Viskozita:	Cca 60 s.
Spotřeba	10-15 m²/L.
Směšovací poměr	Přibližně 20% zbytků z broušení - v závislosti na barvě dřeva a hloubce/šířce spoje.
Čištění nářadí	Solvent (Ředidlo) WOCA
Skladování	+5-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
Bezpečnostní označení	Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení vložit k nasáknutí do vody a skladovat v hermeticky uzavřeny'ch nádobách, následně likvidovat.
TOL	TOL-Max: 748 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK (Fáze II,A/e (RNH)): 750 g/l.
Balení	5 L

Údržba a související výrobky

Související výrobky	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Base Primer, #690151A/52A Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
Nářadí	Váleček, vlas 9 mm, #88007 Držák na váleček, #599650 Teleskopická tyč, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.