FLOOR FOREVER TOOLS

Podlahy Šesták®
Prkna, která znamenají domov

Technický list
Podložka Secura Aquastop Smart

- Zlepšení akustického komfortu - dobrá úroveň tlumení hluku v místnosti
- Pro místnosti se střední intenzitou provozu - vysoká odolnost proti silnému zatížení
- 3 v 1 – podkladová vrstva s integrovanou parozábranou Aquastop a lepicí páskou
- Materiál – XPS + PET

Technické parametry				
Parametr	**Hodnota**		**Třída**	**Norma**
Tloušťka	2,2 mm	± 0,20 mm	-	EN 823:2013
Délka	5100 mm	-1 % +5 %	-	EN 822:2013
Šířka	1180 mm	-1 % +2,5 %	-	EN 822:2013
Pravoúhlost	< 5 mm/m		-	EN 824:2013
Rovinnost	< 2 mm/m		-	EN 825:2013
Povrchová síla	0,102 kg/m²	± 10 %	-	EN ISO 23997:2012
Odraz zvuku při chůzi	77 sonů	± 2 sony	-	EN 16205:2021
Útlum kročejového hluku	19 dB	± 2 dB	-	EN ISO 10140:2021
Pevnost v tlaku	90 kPa	± 10 %	CS2	EN 826:2013
Statická pevnost v tahu	30 kPa	± 10 %	CC2	EN 1606:2013
Dynamická pevnost v tlaku	> 500 000 cyklů		DL3	EN 13793:2004
Bodová přilnavost	1,8 mm	± 10 %	PC2	EN ISO 868:2005
Tepelná propustnost	0,08 m²K/W	± 0,003	-	EN 12664:2002
Hodnota sD	> 150 m	-	-	EN 12086:2013
Odolnost vůči velkému míči	< 1500 mm	-	RLB3	EN 13329+A2:2022
Reakce na oheň	-	-	-	EN 13501-1:2019

Logistické parametry			
	Množství	**Váha**	**Rozměr**
Balení	6 m²	0,64 kg ±10 %	1180 x 257 x 44 mm
Paleta	252 m²	50,8 kg ±10 %	1200 x 800 x 750 mm
	Číslo celního sazebníku	**Kód k likvidaci**	**Recyklace**
Ostatní	39211100	170604	ano

Normy a certifikace
EN 16354:2018
Štítek 22 PAP Fólie 07
EAN 5 905 167 807 842

Informace vycházejí ze současného stavu poznání a technologického vývoje. Informace nemusí obsahovat vyčerpávající údaje a všechny předchozí verze technického listu již nejsou platné.

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 20 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.