Master Base Primer, Nordic White (bílý) je hustý základní nátěr na vodní bázi ideální pro oblasti, kde je žádoucí světlý vzhled. Tento základní nátěr utěsní dřevo a minimalizuje pronikání kyseliny třísloví a slepování bočních hran. Je vhodný k aplikaci na neošetřené nebo smirkované povrchy ze světlého dřeva. Master Base Primer, Nordic White (bílý) lze použít jako silný základní lak před ošetřením dalšími laky na podlahu WOCA na vodní bázi.

- **Rychleschnoucí**
- **Snižuje slepování bočních hran**
- **Úsporné používání**
- **Minimalizuje pronikání kyseliny třísloví**
- **Omezené překrývání nátěru**



Oblast použití

Lakování nového, neošetřeného a smirkovaného jedlového, dubového, jasanového a bukového dřeva.

Použití

Příprava	Je důležité, aby jak dřevo, tak i Master Base Primer měly teplotu min. 15°C (nejlépe kolem 20°C) a přibližně 40-60 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. K závěrečnému smirkování musí být použit jemný smirkový papír (zrnitost 120). Následně dřevo pečlivě vysajte. Povrch musí být očištěn od špíny, mastnoty, vosku a prachu. Před použitím Master Base Primer důkladně protřepejte. Nezapomeňte produkt vždy vyzkoušet na malém povrchu, abyste ověřili jeho kompatibilitu.
Závěrečné smirkování	Hrubost 120
Úprava	1-3 x Master Base Primer + 1-2 x lak WOCA. Neředěný základní nátěr naneste štětcem nebo válečkem po délce struktury dřeva a nechte povrch vyschnout. Vezměte prosím na vědomí: Pro jasnější vzhled naneste 2-3 vrstvy základního nátěru. Smirkování musí být provedeno po druhém nátěru pomocí smirkového papíru se zrnem 180–220 (ošetření pomocí materiálu s bílým pigmentem vyžaduje obecně rovnoměrnější smirkování, aby se zabránilo vlepení pigmentů do drážek po smirkování). Po dosažení požadovaného vzhledu naneste 1 až 2 krycí vrstvy použitím některého z laků na podlahu WOCA. Pro ideální ochranu vždy nanášejte minimálně tři vrstvy (základní nátěr a lak).
Poznámka	Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy základního nátěru / laku denně z důvodu nebezpečí nadměrného bobtnání dřeva. Je nesmírně obtížné nanášet bílý Master Base Primer na diagonálně zarovnané dřevo (parketovou podlahu se stromečkovým vzorem apod.) bez viditelného překrytí, proto doporučujeme zvýšenou opatrnost.

Doba schnutí

Doba schnutí	K broušení přibližně po 120 min při 20°C a při relativní vlhkosti 30-60 %.
Poznámka	Pokud nebudou doby schnutí dodržovány, výsledkem může být špatná přilnavost a snížená odolnost. Pro každou vrstvu Master Base Primer se doba schnutí prodlužuje. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracuje. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužuje. Absorpce kyseliny třísloví není považováno za důvod pro podání reklamace.

Technické údaje

Báze	Akrylátová disperze
Hustota	Cca 1,05 g/ml
Obsah sušiny	Přibližně 35 %
Trvanlivost	1 rok od data výroby.
Viskozita:	Připraveno k použití, přibližně 35 vteřin podle DIN, pohárek 4 mm, při 20°C.
Spotřeba	10-12 m²/L v závislosti na typu dřeva.
Barvy	Natural (přírodní), Extra White (Extra bílý) a Nordic White (bílý)
Čištění nářadí	Vodou.
Skladování	Skladujte mimo dosah dětí. Nevystavujte teplu (např. slunečnímu záření). Neskladujte při teplotách pod bodem mrazu.
TOL	Tento výrobek obsahuje maximálně 95 g VOC/L. Mezni hodnota je 130 g VOC/L (kat. A/e (WB)).
Schválení	Pro použití ve vnitřním prostředí/IBR

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Master Cleaner, #684525
Pololetní péče	Master Care, #684125
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
Nářadí	Váleček, vlas 9 mm, #88005 Váleček, vlas 11 mm, #88003 Rukojeť natíracího válečku, #599650 Teleskopická tyč, #599651 Bavlněný leštící pad, #596051 Držák s kloubem a svorkou pro pad, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.