Master Multi Primer je rychleschnoucí základní nátěr na dřevo na bázi rozpouštědla, který se snadno smirkuje, utěsňuje dřevo a zlepšuje přilnavost následné vrstvy laku. Master Multi Primer je vhodný zejména jako podkladový nátěr pro problematické starší a dříve ošetřené podlahy, rovněž pro exotické druhy dřeva a dřeva s vysokým obsahem olejnatých látek.

- **Zvláště vhodný pro problematické dřevěné podlahy**
- **Rychleschnoucí**
- **Snižuje slepování bočních hran**
- **Na bázi rozpouštědla**



Oblast použití

Pro exotické druhy dřeva, starší a dříve ošetřené dřevěné podlahy. Master Multi Primer by měl být ošetřen jedním z laků WOCA. Tento výrobek však není vhodný pro Master Invisible 2K Lacquer (Lak Master Invisible 2K) WOCA.

Použití

Příprava

Je důležité, aby jak dřevo, tak i základní nátěr měly teplotu alespoň 15°C (ideálně kolem 20°C) a přibližně 50 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. Pro konečné smirkování čistého dřeva používejte smirkový papír nebo smirkový kotouč se zrnem 100-120. Podlahu důkladně vysajte a následně v případě potřeby vytřete ve vodě dobře vyždímaným kusem látky. Před nanesením Master Multi Primer musí být podlaha zcela suchá.

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Zrno 100-150.

Úprava

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Přípravek Master Multi Primer naneste v rovnoměrných vrstvách lehkými tahy ve směru kresby dřeva. Zabraňte tvorbě loužiček. Master Multi Primer nanášejte metodou „mokrý do mokrého“ válečkem WOCA pro lak na bázi rozpouštědla. Základní nátěr na dřevo nechte schnout po dobu 30 až 60 minut. Podlahu pak můžete nalakovat některým z laků WOCA podle pokynů k výrobku. Každý den lze nanášet pouze 2 vrstvy základního nátěru/laku. Pracovní smirkování po první vrstvě laku.

Poznámka

Master Multi Primer je připraven k použití a nesmí být ředěn.

Doba schnutí

Doba schnutí

Před nanesením laku: 30-60 minut.

Technické údaje

Báze	Základní nátěr na bázi rozpouštědla.
Hustota	0.81
Trvanlivost	1 rok.
Teplota nanášení	+10-25°C
Spotřeba	8-10 m²/L
Směšovací poměr	Připraven k použití, neřeďte.
Čištění nářadí	Solvent (Ředidlo) WOCA.
Skladování	+ 5-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
TOL	TOL-Max: 735 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK (Fáze II,A/h (RNH)): 750 g/l.

Údržba a související výrobky

Související výrobky	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
Nářadí	Váleček, vlas 9 mm, #88007 Držák na váleček, #599650 Teleskopická tyč, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.