Pre-Colour je mořidlo na bázi vody pro neopracované a broušené dřevěné povrchy v interiéru, jako například podlahy, schody, nábytek a dřevěné obklady. Mořidlo vsakuje do dřeva a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.

- **Zdůrazňuje přirozené žilkování dřeva pro atraktivnější vzhled**
- **Dává dřevu krásný, zbarvený povrch**
- **Lze jej použít se všemi olejovými přípravky WOCA**



Oblast použití

Pro moření neošetřených, nových nebo nově broušených dřevěných povrchů. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití

Příprava	Teplota výrobku, místnosti a podlahy musí být v rozmezí 15 až 25°C. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %. Během nanášení a při sušení zajistěte dobré větrání. Pro konečné smirkování musí být dřevo nově obroušeno smirkovým papírem o zrnitosti 100-120. Důkladně vysajte. Dřevo vyčistěte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA a před nanesením mořidla nechte minimálně 8 hodin schnout. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Závěrečné smirkování	Zrno 100-120
Úprava	Nádobu s přípravkem Pre-Colour důkladně protřepejte, a to jak před, tak i během používání. Před použitím je nutné smíchat obsahy nádob s různými šaržemi, aby se předešlo barevným odchylkám. Pomocí aplikátoru WOCA naneste rovnoměrnou vrstvu neředěného mořidla ve směru vláken dřeva. Rovnoměrnějšího barevného povrchu dosáhnete, pokud mokré skvrny zaleštíte do dřeva pomocí lešticího stroje a béžového lešticího kotouče. Použijte alespoň 1 l přípravku Pre-Colour na 10 m². Na vertikálně montovaném dřevě nanášejte mořidlo odshora směrem dolů. Povrch nechte 8 až 12 hodin schnout. K získání hladkého povrchu osmirkujte zeleným lešticím kotoučem a důkladně vysajte.
Poznámka	Povrchovou úpravu je pak nutné dokončit některým z olejů WOCA podle pokynů k výrobku. Přípravek Pre-Colour nelze použít samotný, protože dřevo pouze zabarví, ale neposkytuje ochranu.

Doba schnutí

Doba schnutí	8-12 hodin při 20°C

Technické údaje

Báze	Voda, pigmenty.
Hustota	1,01-1,03 g/ml
Trvanlivost	3 roky od data výroby, pokud nádoba zůstane neotevřena
Teplota nanášení	15-25°C
Spotřeba	8-10 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva
Barvy	Bílý, šedý, černý a hnědý
Čištění nářadí	Vodou
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu (max. +25°C).
TOL	100 g/l. Podkategorie výrobku: k. Mezní hodnota pro výrobek: 100 g/l.
Balení	2,5 L

Údržba a související výrobky

Základní ošetření olejem	Master Colour Oil (Olej Master Colour), #522072AA Diamond Oil Active (Olej Diamond Active), #565010A
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A
Nářadí	Aplikátor 9", #880151 Teleskopická tyč, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.