Softwood Lye (Louh na měkké dřevo) se používá jako základní nátěr neošetřených nebo nově broušených dřevěných interiérových povrchů, jako jsou například podlahy, schody, nábytek a obklady. Základní nátěr minimalizuje proces přirozeného žloutnutí dřeva a zvyšuje přirozenou strukturu dřeva, čímž dodává dřevu bělený vzhled. Softwood Lye (Louh na měkké dřevo) lze aplikovat na všechny druhy měkkého dřeva, jako je například borovice, smrk a smolná borovice. Při použití na modřínovém dřevě vytváří antický šedohnědý povrch. Softwood Lye (Louh na měkké dřevo) se nesmí používat na tvrdé dřevo. Konečného barevného odstínu bude dosaženo po 1-2 měsících.

- **Zachovává světlé zabarvení dřeva**
- **Vyžaduje dodatečné ošetření olejem nebo mýdlem**
- **Pouze pro měkké dřevo**
- **Obsahuje bílé pigmenty**



Oblast použití

Používá se pro základní nátěry neošetřeného a nově brouseného dřeva v interiéru. Ideální pro všechny druhy měkkého dřeva.

Použití

Příprava

Neošetřené dřevo musí být před nanesením louhu čisté, suché a jemně vybroušené (zrnitost 100-120).

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.

Úprava

Nádobu dobře protřepejte a louh nalijte do plastového kbelíku. Je důležité, aby v nádobě nezůstaly žádné pigmenty. Během aplikace louh pravidelně promíchávejte, abyste zabránili usazování pigmentů na dno. Naneste rovnoměrnou vrstvu louhu pomocí aplikátoru, nylonového kartáče nebo válečku WOCA ve směru vláken dřeva. Naneste alespoň 1 l louhu na 10 m² dřeva. Nechte dřevo přibližně 8-12 hodin schnout při 20°C. Odstraňte vyčnívající vlákna a přebytečné pigmenty pomocí středního, např. zeleného nebo Bordeaux brusného lešticího kotouče. Odstraňte brusný prach pomocí vysavače. Povrchovou úpravu dřeva dokončete olejem nebo mýdlem WOCA.

Poznámka

Softwood Lye (Louh na měkké dřevo) může získat nazelenalou barvu, která v průběhu času zmizí.

Doba schnutí

Doba schnutí

8-12 hodin.

Technické údaje

Hustota	1-1,1
Hodnota pH	13-14
Trvanlivost	3 roky.
Spotřeba	10-12 m²/L
Barvy	Obsahuje bílé pigmenty
Čištění nářadí	Vodou.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v chladu (max. +25°C).
TOL	TOL-Max: <2,5 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK (Fáze II,A/g (VRNH)): 30 g/l.
Balení	2,5 L
Migrační test nežádoucích materiálů	EN 71-3
Schválení	Certifikát IBR

Údržba a související výrobky

Nářadí	Aplikátor, nylonový kartáč nebo váleček. Plastový kbelík.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.