Master Base Primer, Natural (Přírodní) je hustý základní nátěr na dřevo na vodní bázi s rychlým schnutím pro dřevěné povrchy umožňující smirkování. Tento základní nátěr utěsní póry dřeva a minimalizuje pronikání kyseliny třísloví a slepování bočních hran. Je vhodný pouze pro neošetřené a smirkované povrchy a lze jej použít jako vynikající základní lak před ošetřením dalšími laky na podlahu WOCA na vodní bázi.

- **Rychleschnoucí**
- **Snižuje slepování bočních hran**
- **Úsporné používání**
- **Minimalizuje pronikání kyseliny třísloví**



Oblast použití

Lakování nového, neošetřeného a smirkovaného dřeva. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Použití

Příprava	Je důležité, aby jak dřevo, tak i základní nátěr měly teplotu min. 15°C (nejlépe kolem 20°C) a přibližně 40-60 % vlhkost vzduchu. Zajistěte, aby místnost byla dobře větraná, a bylo tedy zaručeno optimální odpařování a doba schnutí. K závěrečnému smirkování musí být použit jemný smirkový papír (zrnitost 120). Následně dřevo pečlivě vysajte. Povrch musí být očištěn od špíny, mastnoty, vosku a prachu. Před použitím základní nátěr důkladně protřepejte. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Závěrečné smirkování	Hrubost 120.
Úprava	1 x základní nátěr + 2-3 x lak WOCA. Neředěný základní nátěr naneste štětcem nebo válečkem po délce struktury dřeva a nechte povrch vyschnout. Naneste vrstvu vrchního nátěru – použijte některý z laků na podlahu WOCA. Povrch nechte vyschnout až do dalšího dne. Povrch osmirkujte smirkovým papírem se zrnem 120-180 a důkladně vysajte. Naneste další 1 až 2 krycí vrstvy nátěru.
Poznámka	Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy základního nátěru / laku denně z důvodu nebezpečí nadměrného bobtnání dřeva.

Doba schnutí

Doba schnutí	K broušení přibližně po 120 min při 20°C a při relativní vlhkosti 30-60 %.
Poznámka	Pokud nebudou doby schnutí dodržovány, může být výsledkem špatná přilnavost a snížená odolnost. Pro každou vrstvu Master Base Primer se doba schnutí prodlužuje. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracuje. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužuje.

Technické údaje

Báze	Akrylátová disperze
Hustota	Cca 1,0-1,05 g/ml
Obsah sušiny	Přibližně 35 %
Trvanlivost	1 rok od data výroby.
Viskozita:	Připraveno k použití, přibližně 35 vteřin podle DIN, pohárek 4 mm, při 20°C.
Spotřeba	Přibližně 8 až 12 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Barvy	Natural (Přírodní), Extra White (Extra bílý) a Nordic White (Bílý).
Čištění nářadí	Vodou
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
TOL	TOL-Max: 95 g/l, MAX. OBSAH TĚKAVÝCH ORG. LÁTEK (Fáze II,A/e (VRNH)): 130 g/l.
Schválení	Pro použití ve vnitřním prostředí/IBR.

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Master Cleaner, #684525
Pololetní péče	Master Care, #684125
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner, #551525 Master Classic Lacquer, #690115A/16A/17A Master Vista Lacquer, #690120A/21A/22A Master Optima Lacquer, #690125A/26A/27A/28A Master QP Lacquer, #690130A/31A Master TS-2K Lacquer, #690136A/37A Master XP-2K Lacquer, #690145A/46A/47A Master RD-2K Lacquer, #690140A/41A
Nářadí	Váleček, vlas 9 mm, #88005 Váleček, vlas 11 mm, #88003 Rukojeť natíracího válečku, #599650 Teleskopická tyč, #599651 Bavlněný leštící pad, #596051 Držák s kloubem a svorkou pro pad, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovar, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.